



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Вологодской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ16

Юридический адрес: 160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 70-а. тел.: (8172) 51-17-18,
факс: (8172) 52-06-56, e-mail: info@vologdacsm.ru, ИНН 3525041411, КПП 352501001, БИК 041909001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 68М от 24 октября 2019 г.
(типовых образцов продукции)**

1. Заявитель, адрес заявителя: ИП Гудков А.В., 160521, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Новое, д. 103-а.
2. Изготовитель, адрес изготовителя: ИП Гудков А.В., г. Вологда, Окружное шоссе, д. 2-а.
3. Наименование образцов продукции: доска паркетная 150x15/1,5-орех американский-лак-ТУ 16.23.19-004-0107689219-2019; доска паркетная 170x15/1,5-имитация дуба-RAL1013-ТУ 16.23.19-004-0107689219-2019 – типовые образцы доски паркетной 16.23.19-004-0107689219-2019 "Доска паркетная. Технические условия".
4. Дата изготовления: 27.09.2019 г.
5. Регистрационный номер: 68М.
6. НД, на соответствие которому испытывается образец: ТУ 16.23.19-004-0107689219-2019.
7. Дата отбора образца: 01.10.2019 г.
8. Дата доставки: 04.10.2019 г.
9. Образец отобран: экспертом органа по сертификации ООО "Вологодский центр сертификации".
10. Условия транспортировки: автотранспортом.
11. Дата проведения испытаний: с 10.10.2019 г. по 24.10.2019 г.
12. Цель для проведения испытаний: подтверждение соответствия.
13. Характеристика образцов: доска паркетная 150x15/1,5-орех американский-лак-ТУ 16.23.19-004-0107689219-2019 – деталь профильная шириной 150 мм, толщиной 15 мм, из фанеры с наружными слоями из шпона лиственных пород (берёза), марки ФСФ, облицованной шпоном ореха американского толщиной 1,5 мм с защитно-декоративным покрытием, выполненным лаком двухкомпонентным на основе растворителей Speedo Clear (изготовитель "Шервин-Вильямс Свиден Коатингс КБ" Швеция); доска паркетная 170x15/1,5-имитация ду-

ба-RAL1013-TY 16.23.19-004-0107689219-2019 - деталь профильная шириной 170 мм, толщиной 15 мм, из фанеры с наружными слоями из шпона лиственных пород (берёза), марки ФСФ, облицованной шпоном толщиной 1,5 мм с защитно-декоративным покрытием, выполненным краской алкидной RAL1013 кислотного отверждения серия 2150 (изготовитель "Акзо Нобель Индастриал Коатингс АБ" Швеция).

14. Результаты испытаний:

Таблица 1

Определение адгезии лакокрасочного покрытия методом решётчатых надрезов
по ГОСТ 15140 – 78
(доска паркетная 150x15/1,5-орех американский-лак-TY 16.23.19-004-017689219-2019)

Наименование и марка отделочного покрытия	Номер образца	Оценка испытываемой поверхности в баллах		
		I участок	II участок	III участок
1	2	3	4	5
Лак двухкомпонентный на основе растворителей Speedo Clear	1	1	1	1
	2	1	1	1

Значение параметра адгезии испытанных поверхностей – "1" балл.

Таблица 2

Определение адгезии лакокрасочного покрытия методом решётчатых надрезов
по ГОСТ 15140 – 78
(доска паркетная 170x15/1,5-имитация дуба-RAL1013-TY 16.23.19-004-017689219-2019)

Наименование и марка отделочного покрытия	Номер образца	Оценка испытываемой поверхности в баллах		
		I участок	II участок	III участок
1	2	3	4	5
Краска алкидная RAL 1013 кислотного отверждения серия 2150 "Акзо Нобель"	1	1	1	1
	2	1	1	1

Значение параметра адгезии испытанных поверхностей – "1" балл.

Определение прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов (шпон толщиной 1,5 мм) по ГОСТ 15867 – 79

Номер образца	Ширина образца b , 10^{-2} м	Разрушающая нагрузка P , кН	Прочность клеевого соединения q , кН/м	Характер разрушения
1	2	3	4	5
1	2,02	0,190	4,7	По клеевому шву
2	2,02	0,217	5,4	По клеевому шву
3	2,02	0,183	4,5	По клеевому шву
4	2,02	0,223	5,5	По клеевому шву
5	2,02	0,193	4,8	По клеевому шву
Среднее арифметическое значение прочности клеевого соединения 5-ти образцов			5,0	

Перечень оборудования:

1. Машина разрывная для испытания пластмасс 2167 Р-50 зав. № 58, свидетельство о поверке № 1/1873 до 05.11.2019 г.
2. Приспособление к машине разрывной.
3. Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 зав. № 0804616, свидетельство о поверке № 2/1263 до 08.07.2020 г.
4. Линейка измерительная металлическая 150 мм зав. № 02, сертификат калибровки № 2/032 до 12.02.2020 г.
5. Однолезвийный нож.
6. Кисть волосная, плоская, мягкая.

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории. Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.

Инженер – лаборант 2 категории _____ Лукин А.М.

Начальник лаборатории _____ Мельниченко М.В.

