



FO 2510

Полиуретановый огнеупорный лак

Основные характеристики:

• Хорошая прозрачность • Не желтеет • Гладкий на ощупь • Хорошая твердость	• FOx510 имеет те же технические, эстетические параметры и время сушки как и стандартные ПУ продукты
---	--

Версии:

FO 2510	25% блеск
FO 7510	75% блеск

Сертификация:	Подтверждение пожарной безопасности класса 1 в соответствии с итальянским UNI 9796 DM 06/03/92 Департамента Внутренних Дел - Cicle RAF - T			
Область применения*:	• Мебель	• Плоские детали	• Двери	• Точеные изделия
Метод нанесения:	Распыление или лаконолив			
Рецептура смешивания:	по весу:		по объему:	
	FO 2510	100	то же количество, что и повесу	
	отвердитель FC M040	50		

* не подходит для нанесения на шпон содержащий термопластичный клей, некоторые включения (нужна проверка).

Химико-физические характеристики

Сухой остаток (%)	50±2
Плотность (кг/л)	0,990± 0,030
Вязкость DIN 4 (с) 20°C	100±5
Жизнеспособность (ч)	2

Технические характеристики

Число слоёв	1
Рекомендованное количество нанесения	минимум: 150 г/м ²

Параметры сушки

Сушка при 20°C и влажности 45 - 65: 100 г/м ²	
От пыли	15 мин
На отлип	50 мин
До складирования	24 ч

Подготовка поверхности:

нанести 2 слоя по 150 г/м² грунта FL 0510

Общие требования

Продукт имеет неограниченный срок хранения. В тоже время, после долгого хранения, может образоваться осадок на дне банки. В этом случае рекомендуется тщательно перемешать продукт перед использованием. Не размешанный материал может повлиять на огнеупорные свойства. Мы рекомендуем протестировать материал на небольшом тест-изделии, так как огнеупорные частицы могут оказаться несовместимы с некоторыми компонентами, такими как различные клеи.